TECHNISCHES DATENBLATT

Acrylglas Wellplatte Sinus 76/18, klar, Stärke 1.5 mm

Technische Daten	Richtwert
Materialdicke	1,5 mm
E-Modul	2200 MPa
max. Gebrauchtemperatur ohne Belastung	70 °C
zul. Biegemoment auf die Längeneinheit bezogen	70 Nm/m
Wärmeausdehnungskoeffizient	0,06 mm/m °C
möglicheAusdehnung durch Wärme und Feuchte	6 mm/m °C
Mindestdachneigung	7° bzw. 12,3cm/m
max. Pfettenabstand bei 750 N/m² Schnee-/Windlast Wellung 76/18	600 mm
Transmissionsgrad	ca. 90 %
Brandverhalten	*B2* normal entflammbar

Die Daten sind Richtwerte und können in Abhängigkeit von Verarbeitungsverfahren und Probekörperherstellung variieren. Im Regelfall handelt es sich um Durchschnittswerte von Messungen. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf die weiterverarbeiteten Produkte übertragen. Die Eignung von Materialien für einen konkreten Verwendungszweck ist vom Verarbeiter bzw. Anwender zu prüfen. Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicheten Eigenschaften dar. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu.

ACRYLICS - eine Marke der
Vink Kunststoffe GmbH
Wilhelminestraße 10
57572 Niederfischbach

Tel. +49 2734 49550-0
Fax +49 2734 49550-9
info@acrylglas-shop.com
www.acrylglas-shop.com

Commerzbank AG
IBAN DE04 7004 00410210 4586 01
BIC COBADEFFXXX
Amtsgericht München HRB 210861

Hauptsitz: Zeppelinstr. 14
82205 Gilching
Geschäftsführer: Ralf Höllmann
USt.-IdNr. DE 230756703